

## BOWRAMASTIC Goten coat HB

1-komponenten coating speciaal ontwikkeld voor het beschermen en het verlengen van de levensduur van uw zinken dakgoot.

**Toepassing** Bowramastic is een ééncomponent gotensmeer die uitblinkt in kwaliteit en erg sterk is, zeer duurzaam materiaal, het product droogt zeer snel wat natuurlijk erg fijn is voor de uitharding en het is daardoor ook een zeer schoon product om te verwerken t.o. de vroegere smeerkits. Bowramastic is speciaal ontwikkeld voor de scheepsbouw, booreilanden en pijpleidingen. Vele duizenden liters Bowramastic vonden reeds hun weg in de industriële sector en hebben bewezen uitstekend te voldoen op de schepen en booreilanden. Al deze eigenschappen maken het product uitstekend geschikt voor de tuinbouw, met name voor de behandeling van de waterloopzijde van de kasgoten, waarvan HBV Coatings reeds vele duizenden kilometers heeft behandeld. Bowramastic is een probleemloos en arbeidsbesparend product; de duurzaamheid strekt zich wel over 7 a 8 jaren uit, mits op de juiste laagdikte aangebracht.

**Belangrijkste eigenschappen**

- makkelijk verwerkbaar met kwast en roller
- vloeibare gootvernieuwer / dakgoot coating
- levensduurverlengende en beschermende werking
- blijvend elastisch
- uitstekend hechting
- temperatuur bestending tot 70 °C

### PRODUCT INFORMATIE

**Bindmiddel** Vinyl copolymers

**Dichtheid** 0,91 kg/l

**Volume Vaste stof** ca. 45%

**Theoretisch rendement** ca. 5 m<sup>2</sup> / ltr. bij 100 µm droge laagdikte, afhankelijk van oppervlakteruwheid en applicatiemethode

**Glans** zijdeglans

**Houdbaarheid** ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking, koel en droog bewaren

### Verwerkingsgegevens

**Verwerking** kwast, roller, airless en luchtspuit – voor gebruik goed opmengen

**Spuitopening** airless / airmix 0,018" luchtspuit min. 2,5 mm kwast / rol n.v.t.

**Thinner** HBV Thinner 9902, kwast /rol 0-5%, 9902 spuitapplicatie 10-15%

**Droging bij 20°C**

- na ca. 30 minuten stofdroog
- na ca. 1 ½ uur kleefvrij
- na 24 uur overschilderbaar afhankelijk van de relatieve luchtvochtigheid

**Verwerkingscondities** niet in de volle zon verwerken

### SYSTEMEN

**Voorbehandeling** verwijder alle loszittende oude laklagen, op plaatsen waar het staal roestvorming vertoont moet deze mechanisch verwijderd worden, schoongemaakt en ontvet. voor behandeling met het nieuwe verfsysteem moet de oppervlakte goede hechtingseigenschappen hebben en droog, schoon, neutraal, vrij van residu, stof, vuil en vet, roest, schimmel en algen zijn.

**Bowramastic** wordt in twee tot drie lagen met een roller of kwast aangebracht, de eerst aangebrachte laag moet droog zijn voordat de tweede en/of derde laag wordt aangebracht.

### VOOR VEILIGHEIDSGEGEVENS ZIE VEILIGHEIDSBLAGEN

De in dit informatieblad opgenomen informatie dient slechts ter informatie van de gebruiker. HBV Coating tracht naar best vermogen de juistheid van deze informatie te verzekeren, doch kan niet in alle omstandigheden de juistheid, volledigheid en geschiktheid van deze informatie waarborgen. HBV Coating is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vergissingen, noch voor enig verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie, noch voor enige beslissing of handeling welke door de gebruiker zou genomen zijn op grond van de weergegeven informatie.

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij moeilijke gevallen of in geval van twijfel ten alle tijde contact op te nemen met de technische dienst van HBV Coating.