

MSP- Allround®

Universele, elastische lijm- en voegkit

Factsheet: MSP-Allround NL-16/09

MSP-Allround is een universele lijmkit op basis van MS-Polymeer. Door de snelle uitharding en sterke hechting op de meeste materialen, breed inzetbaar. Met onafhankelijk KOMO/SKH Kwaliteitscertificaat. Tevens ISEGA Certificatie inzake voedselveiligheid.

Toepassingen

- Montage van spiegels, schroten, plinten, kunststoffen, decoratiepanelen, beletteringen, enz.
- Verlijming en naadafdichting in de kozijnindustrie, voor containers, koelcellen en scheepsbouw
- In de apparatenbouw, klimaat- en isoleertechniek
- Wand- en vloervoegen in de voedingsindustrie
- Brugvoegen op galerijen en balkons



Kenmerken

- Voor sterke verbindingen
- Hechting op vochtige ondergronden
- Breed hechtspectrum
- Kortstondig tot 200°C belastbaar
- Werkt niet corrosief op metalen
- Overschilderbaar
- Weerbestendig
- Blijvend flexibel en schuurbaar
- Zonder isocyanaten, siliconen en oplosmiddel

Onderbouwing

- CE-Markering, EN15651-1: F Ext-Int-CC
- CE-Markering, EN15651-4: PW Ext-Int-CC
- KOMO/SKH Certificaat 33024 vlg. BRL2803
- ISEGA Certificaat 42487U16 inz. Voedselveiligheid

Overschilderbaarheid

MSP-Allround is overschilderbaar met watergedragen verfsystemen. Alkydharsverven kunnen een vertraagde droging vertonen. Vooraf testen wordt aanbevolen.

Verwerkingsadvies

Hecht op metalen, glas, steen, diverse kunststoffen en behandeld hout. Ondergronden dienen schoon, vetvrij en draagkrachtig te zijn. Platen en spiegels verlijmen met verticale rillen. Voor spiegelverlijming dienen alkalische ondergronden volledig droog te zijn. Spatie-tape van 2 mm dikte gebruiken als afstandhouder en ondersteuning gedurende eerste 24 uur. Hechtvlakken ontvetten met Bloem Cleaner Plastics. Poreuze ondergronden met Primer P83 behandelen. Op onbekende ondergronden hechtproeven nemen, advies inwinnen of primerlijst raadplegen.

Technische eigenschappen bij 23°C en 60%RV

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot 40°C

Temperatuur bestendigheid: -40°C tot 90°C

Huidvorming: 15-20 min.

Doorharding 24/48 uur: 3 mm / 4mm

Hardheid (Din53505): 45° Shore-A

Soortelijk gewicht: 1,52 g/ml

Modulus 100% (ISO 8339): 1,2 N/mm²

Treksterkte (DIN 53504S2): 2,2 N/mm²

Rek tot breuk: 400%

Volumeverandering (ISO10563): ≤5%

Duurzaam toelaatbare vervorming: 25% (rek/druk)

Organisch oplosmiddel: 0,00% VOC/EG

Kleuren

Standaard wit, grijs en zwart.

Verpakking

Kokers à 290 ml. Worsten à 600 ml.

Omgang met het product

Verspuiten met hand-, accu- of luchtdrukspuit. Met voegspijker bevochtigd met een oplossing van BS-Voegenglad in water afwerken. Gereedschap en vlekken zijn met Bloem Multicleaner te reinigen. Verrubberde kit moet mechanisch verwijderd worden.

Opslag en houdbaarheid

Koel en droog bewaren (5°C < 25°C). Houdbaar tenminste 12 maanden in originele verpakking. De "Best Before" datum is op de verpakking aangegeven.

Veiligheidsmaatregelen

Algemeen: langdurig contact met de huid voorkomen. Direct contact met levens- en genotmiddelen vermijden tot de lijmkit verrubberd is. Buiten bereik van kinderen bewaren. Na contact met ogen met veel water spoelen en arts raadplegen. Bij doelmatige toepassing is het verubberde product zonder risico. Zie betreffend veiligheidsblad (MSDS) voor overige informatie.

Vervoersclassificatie

Geen speciale maatregelen noodzakelijk.